

Nome comercial	Num. Certificado: -
<b>ASFALAM FP 40/G MIN JARDIM</b>	<b>UNE-EN 13707</b>
	Ano de início do mercado CE: 2016

**Membrana de betume modificado (APP) com armadura de feltro de Poliéster não tecido.**

Acabamento na face exterior: Grânulos minerais  
 Acabamento na face inferior: Filme PE  
 Dimensões: 10 x 1 m  
 Pode-se colocar como capa superior em sistemas multicapa  
 Não se aconselha a colocar como monocapa  
 Precisa-se colocar sob protecção pesada ou coberta ajardinada.  
 Aplicação: -

### Informação completa do mercado CE

CARACTERÍSTICAS	Método de ensaio	Unidade	ASFALAM FP 40/G MIN JARDIM
Comportamento a um fogo externo <sup>1</sup>	EN 13501-5 (ENV 1187)	-	Broof(t1)
Reacção ao fogo	EN 13501-1 (EN ISO 11925-2)	-	E
Estanquidade	EN 1928 (B)	-	Aprovado (10 kPa)
Força máxima em tensão (L x T)	EN 12311-1	N/50 mm	600 ± 200    400 ± 150
Alongamento (L x T)	EN 12311-1	%	45 ± 15    45 ± 15
Resistência à penetração de raízes	EN 13948	-	NE
Resistência a uma carga estática	EN 12730 (A)	kg	≥ 15
Resistência ao impacto	EN 12691	mm	≥ 800
Resistência ao rasgamento (prego) (L x T)	EN 12310-1	N	NE
Resistência das juntas à pelagem	EN 12316-1	N/50 mm	NE
Resistência a la cizalla de juntas (L x T)	EN 12317-1	N/50 mm	NE
Envelhecimento artificial por exposição prolongada a elevada temperatura	EN 1296 12 sem/weeks	EN 1109 / 1110	≤ 2 mm (100 ±10°C)
Envelhecimento artificial por exposição prolongada a uma combinação de radiação UV, elevada temperatura e água	EN 1297	EN 1850-1	NE
Flexibilidade a baixas temperaturas	EN 1109	°C	≤ -10
Substâncias perigosas <sup>2 3</sup>	--	--	NPD

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:	Método de ensaio	Unidade	Valor
Defeitos aspecto	EN 1850-1	-	Aprovado
Rectilinearidade	EN 1848-1	-	Aprovado (<20 mm/10 m)
Massa por unidade de superfície	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	4,00 -5/+10%
Espessura	EN 1849-1	mm	-
Espessura da faixa de sobreposição	EN 1849-1	mm	-
Estanquidade sobre alongamento a baixas temperaturas	EN 13897	%	-
Estabilidade dimensional	EN 1107-1	%	PND
Estabilidade dimensional sob acção duma variação cíclica de temperatura	EN 1108	mm	NE
Resistência ao escorrimento a elevadas temperaturas	EN 1110	°C	≥ 120
Aderência de granulado	EN 12039	%	20 (-20/+10) %
Propriedades de transmissão de vapor de água	EN 1931	μ	20000

NE - Não elegível, NPD - Prestação não determinada

**Acondicionamento: 25 rolls/palet**

Código: 00113412 - PT0025

Data:01/05/17

SOPREMA SA - Rua A, Lote 4B - Zona Industrial - 2090-242 ALPIARÇA (Portugal)