

DESCRIÇÃO É uma lâmina a base de betume SBS, com armadura em feltro de poliéster. Acabamento em ambos os lados com antiaderente de plástico. Massa: 4,0 kg /m²

Utiliza-se preferentemente em sistemas de impermeabilização tipo monocapa ou bicapa sob proteção pesada ou como primeira camada em sistemas bicapa autoprotetidos, adequados para a impermeabilização de coberturas de edifícios. Também utiliza-se como barreira de vapor e impermeabilização de piscinas, tanques de água, porões e estruturas enterradas.

CARACTERÍSTICAS / MATERIAL	HESIFAL 40	
Largura, m	1	
Longitude rolo, m	10	
Espessura nominal, mm	2,9	
Massa nominal, kg /m ²	4,0	
Armadura	Feltro de poliéster tipo 160g/m ²	
Acabado superficial	Plástico em ambos os lados	
Resistência á tração N/5cm	SL / ST	700 +/- 200 450 +/- 150
Alongamento, %	SL / ST	35 +/- 15 35 +/- 15
Dobragem em cilindro Ø 25mm (-15°C)	Não aparecem rachaduras	
Resistência ao calor na posição vertical 2h a 100º C	Máximo de deslizamento 2mm	
Estabilidade dimensional após 2h a 80º C, %	< 0,6	
PADRÃO	Em conformidade com	UNE EN 13.707 Tipo LBM – 40 – FP

INSTRUÇÕES DE USO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Deve ser tão suave quanto possível, sem saliências, buracos ou partes salientes, e completamente limpa. Se a lâmina vai aderida precisa-se dar uma demão de **ASFA PRIMER ASFALTEX** e deixar secar.

APLICAÇÃO:

As lâminas estende-se de forma que cada uma se sobrepõe com a contígua unos 8cm. A união é feita com um maçarico que derrete o plástico do acabamento de superfície e suaviza a polpa de betume, ou através de uma camada de betume derretido tipo **COMPOUND Z**, sendo suficiente uma leve pressão sobre a área de sobreposição para que as lâminas estão bem aderidas.

Em sistemas bicapa, a lâmina se adere totalmente a outras lâminas de betume com um maçarico, ou bem aplicando-se com uma camada de betume derretido, tipo **COMPOUND Z**. Em sistemas não aderidos, a lâmina adere-se somente por as áreas da sobreposição e a os contornos previamente tratados com **ASFA PRIMER ASFALTEX**.

Observações: Não recomenda-se a aplicação da **HESIFAL 40** em cobertas com inclinação inferior ao 1%.

Para pentes superiores ao 15% precisa-se fazer uma fixação auxiliar com unhas de cabeça larga, que tem que ser cobertos para a sobreposição.

EMVASADO E ARMAZENAMENTO

Nº Código 1401-11

Rolo de 10 m x 1 m Paletes 25R x 10m² = 250m²

Tempo máximo de armazenagem: 1 ano

Condições: 5 a 30º C rolos em posição vertical

Código aduaneiro (TARIC CODE): 6807 1000



NOTA: As instruções neste manual são do tipo geral e devem ser adaptadas a cada caso específico sob os termos do trabalho. Ignorando Asfaltex essas condições em cada aplicação, não pode aceitar as responsabilidades em seus resultados.

Rev. Novembro 2014