

DESCRIÇÃO É uma lâmina a base de betume elastómero tipo SBS, com armadura em feltro de poliéster estabilizado e reforçado. Acabamento por um lado autoprotégido ardósia colorida e o outro com antiaderente de plástico. Massa: 5,0 kg /m²

Utiliza-se preferentemente em sistemas de impermeabilização tipo bicapa o monocapa autoprotégido aderidos ao suporte adequados para a impermeabilização de coberturas de edifícios.

CARACTERÍSTICAS / MATERIAL	HESIFAL 50 COLOR	
Largura, m	1	
Longitude rolo, m	8	
Espessura nominal, mm	3,7	
Massa nominal, kg /m ²	5	
Armadura	Feltro de poliéster tipo 150g/m ² estabilizado e reforçado	
Acabado superficial	Ardósia colorida em face superior (Cinzento, vermelho, verde, branco e cinzento claro) Plástico em o lado inferior	
Resistência á tração N/5cm	SL / ST	700 +/- 200 450 +/- 150
Alongamento, %	SL / ST	35 +/- 15 35 +/- 15
Dobragem em cilindro Ø 25mm (-20°C)	Não aparecem rachaduras	
Resistência ao calor na posição vertical 2h a 100º C	Máximo de deslizamento 2mm	
Estabilidade dimensional após 2h a 80º C	< 0,5	
PADRÃO	Em conformidade com	UNE EN 13.707 Tipo LBM – 50 / G – FP

INSTRUÇÕES DE USO PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Deve ser tão suave quanto possível, sem saliências, buracos ou partes salientes, e completamente limpa. A lâmina vai aderida e precisa-se dar uma demão de **ASFA PRIMER** ou **PRIMASEAL ASFALTEX** sobre o suporte e deixar secar.

APLICAÇÃO:

As lâminas estende-se de forma que cada uma se sobrepõe com a contígua unos 8cm. A união é feita com um maçarico que derrete o plástico do acabamento de superfície e suaviza a polpa de betume, ou através de uma camada de betume derretido tipo **COMPOUND Z**, sendo suficiente uma leve pressão sobre a área de sobreposição para que as lâminas estão bem aderidas.

Em sistemas bicapa, a lâmina se adere totalmente a outras lâminas de betume com um maçarico, ou bem aplicando-se com uma camada de betume derretido, tipo **COMPOUND Z**. O sistema adere-se a o suporte e a os contornos previamente tratados com **ASFA PRIMER** ou **PRIMASEAL ASFALTEX**.

Observações: Não recomenda-se a aplicação da **HESIFAL 50 COLOR** em cobertas com inclinação inferior ao 1%.

Para pentes superiores ao 15% precisa-se fazer uma fixação auxiliar com unhas de cabeça larga, que tem que ser cobertos para a sobreposição.

EMVASADO E ARMAZENAMENTO

Nº Código 1411-11/12/13/14/16
 Rolo de 8 m x 1 m Paletes 25R x 8m² = 200m²
 Tempo máximo de armazenagem: 1 ano
 Condições: 5 a 30º C rolos em posição vertical
 TARIC CODE 6807 1000



NOTA: As instruções neste manual são do tipo geral e devem ser adaptadas a cada caso específico sob os termos do trabalho. Ignorando Asfaltex essas condições em cada aplicação, não pode aceitar as responsabilidades em seus resultados.