

FICHA TÉCNICA MAXONDA TELA TRANSPIRANTE 130

DESCRIÇÃO

MAXONDA TELA TRANSPIRANTE 130, é uma tela transpirável impermeável para aplicação em coberturas, fachada e sótãos.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	1,50 x 50ml
Peso (EN 1849-2)	130 (-5 + 15) g/m ²
Quantidade por palete	50 rolos
Reação ao fogo / Resistência aos UV	F / 4 meses
Resistência à penetração de água	W1
Resistência à tração MD	≥ 210N/50mm (± 80N/50mm)
Resistência à tração CD	≥ 140N/50mm (± 80N/50mm)
Alongamento MD	≥ 80%
Alongamento CD	≥ 80%
Resistência ao desgarre (com prego) MD	≥ 125N (± 90N)
Resistência ao desgarre (com prego) CD	≥ 150N (± 90N)
Flexibilidade a baixas temperaturas	a -30°C cumpre
Valores após envelhecimento artificial(combinação à exposição de raios UV e altas temperaturas)	
Resistência à penetração da água	W1
Varição à resistência à tração MD	< 30%
Varição à resistência à tração CD	< 30%
Varição ao Alongamento MD	≤ 80%
Varição ao Alongamento CD	≤ 80%
Transmissão do vapor de água	Sd= 0,02m (± 0,019m)
Substâncias perigosas	Não contém
Norma harmonizada	EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

As informações e dados técnicos desta Ficha Técnica, são de carácter orientativo e, estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

Estão baseadas na nossa experiência e conhecimentos atuais do uso e aplicações habituais do produto.

Os valores especificados, podem sofrer variações das condições de aplicação em obra, tolerâncias no fabrico, ensaios realizados, etc.

Por esta razão, a nossa garantia limita-se exclusivamente à qualidade do produto fornecido.

Esta informação substitui toda a anterior.