



# CAMPOLIN FIBRAS

## PINTURA IMPERMEABILIZANTE AUTOARMADA

### DESCRIÇÃO

**CAMPOLIN FIBRAS** é uma emulsão de borracha tipo polímeros acrílicos autoarmada com fibras de reforço, o que permite prescindir da fibra de vidro (especialmente vantajoso nos encontros com paramentos verticais, meias canas, etc.).

Boa aderência sobre os suportes em obra mais comuns (betão, azulejos, fibrocimento, telhas cerâmicas, ...).

Boa capacidade de recobrimento de fissuras.

### APLICAÇÕES

Indicado para aplicação como revestimento impermeabilizante “in situ”, tanto para a reparação de coberturas como paramentos verticais. Elimina humidades e infiltrações na impermeabilização de caleiras, terraços, paredes medianeiras e coberturas em telha cerâmica.

Moderadamente transitável, não aconselhado para espaços públicos. Não recomendado para depósitos para água (reservatórios para rega, depósitos, piscinas, etc.). Não substituí as lâminas impermeabilizantes.

### CARACTERÍSTICAS

CAMPOLIN FIBRAS	
Densidade, kg/dm <sup>3</sup>	1,30 - 1,35
Viscosidade KU	130 +/- 5
Resíduo seco, %	61 - 63
Cores	terracota, branco e cinza escuro
Tempo de secagem, h	
Ao tacto	1
Total	24
(Variável em função das condições atmosféricas)	

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

O suporte de aplicação do **CAMPOLIN FIBRAS** deverá ser o mais liso possível, sem buracos nem elementos salientes, completamente limpo, seco, com consistência e livre de pó, óleos ou gorduras.

Recomenda-se humedecer ligeiramente o suporte em dias muito secos antes de proceder à aplicação, com a finalidade de melhorar a aderência.

Misturar bem antes de aplicar o produto. Aplica-se muito facilmente com pincel ou rolo. Em caso de aplicação com pistola ensaiar previamente.

Entender **CAMPOLIN FIBRAS** uniformemente num mínimo de duas demãos sem diluição.

Esperar entre as diferentes demãos até comprovar a completa secagem da anterior ( cerca de 24 horas ).

RENDIMENTO - Entre 600 e 750 g/m<sup>2</sup> por demão, dependendo do tipo de aplicação e da rugosidade o suporte. **Recomenda-se aplicar cerca de 2 kg/m<sup>2</sup> para obter um revestimento final ótimo.**

Manter a embalagem fora do alcance das crianças. Após o uso fechar imediatamente a embalagem. Aplicar entre 5 e 35°C, e sempre sem o risco de chuva ou geada nas 4 horas seguintes.

A limpeza dos utensílios podem-se levar a cabo com água. Se o produto entretanto secar deverá ser eliminado mecanicamente.

## EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Nº Código

- 2312 - 72 Campolin fibras terracota balde 5 kg.
- 2312 - 76 Campolin fibras terracota balde 20 kg.
- 2312 - 12 Campolin fibras branco balde 5 kg.
- 2312 - 26 Campolin fibras branco balde 20 kg.
- 2312 - 82 Campolin fibras cinza escuro balde 5 kg.
- 2312 - 86 Campolin fibras cinza escuro balde 20 kg.

Baldes de 5 kg (palete com 120 baldes)

Baldes de 20 kg (palete com 36 baldes)

Tempo máximo de armazenagem: 1 ano em embalagens originais fechadas.

Acondicionamento: Em lugar fresco, seco, protegido das geadas e da luz do sol.

Temperaturas superiores a 5°C.



NOTA: As indicações de este folheto são gerais e devem adaptar-se a cada caso particular segundo cada caso específico.  
A Asfaltex e a Plakamat pelo motivo de desconhecerem as condições em que os seus clientes aplicam os produtos não podem assumir eventuais responsabilidades pelos seus resultados.

Rev. Novembro 2011