



# CAMPOLIN

## PINTURA IMPERMEABILIZANTE

### DESCRIÇÃO / APLICAÇÕES

**CAMPOLIN FIBRAS** é uma emulsão de borracha com polímeros acrílicos. Boa aderência sobre os suportes em obra mais comuns (betão, azulejos, fibrocimento, telhas cerâmicas, telhas em betão...).

Indicado para aplicação como revestimento impermeabilizante “in situ”, tanto para a reparação de coberturas como paramentos verticais. Elimina humidades e infiltrações na impermeabilização de caleiras, terraços, paredes medianeiras e coberturas em telha cerâmica.

Moderadamente transitável, não aconselhado para espaços públicos. Não recomendado para depósitos para água (reservatórios para rega, depósitos, piscinas, etc.). Não substituí as lâminas impermeabilizantes.

### CARACTERÍSTICAS

Densidade, kg/dm <sup>3</sup>	1,30
Viscosidade KU	130 +/- 5
Resíduo seco, %	62 - 65
Cores	terracota, branco, cinza, preto e verde
Tempo de secagem, h	
Ao tacto	20 – 40 minutos
Total	24
(Variável em função das condições atmosféricas)	

Resistência à tração, kg/cm <sup>2</sup>	1,30
Alongamento, %	Mín 250%
Flexibilidade a baixas temperaturas, °C	Sem fissuras a -5°
Resistência ao envelhecimento 14 dias a 70 °C	
Perda de massa, %	Máx. 10
Perda de elasticidade, %	Máx. 35

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

O suporte de aplicação do **CAMPOLIN** deverá ser o mais liso possível, sem buracos nem elementos salientes, completamente limpo, seco, com consistência e livre de pó, óleos ou gorduras.

Recomenda-se humedecer ligeiramente o suporte em dias muito secos antes de proceder à aplicação, com a finalidade de melhorar a aderência.

Misturar bem antes de aplicar o produto. Aplica-se muito facilmente com pincel ou rolo. Em caso de aplicação com pistola ensaiar previamente.

Entender **CAMPOLIN** uniformemente num mínimo de duas demãos sem diluição.

Esperar entre as diferentes demãos até comprovar a completa secagem da anterior ( cerca de 24 horas ).

**RENDIMENTO** - Entre 600 e 750 g/m<sup>2</sup> por demão, dependendo do tipo de aplicação e da rugosidade o suporte. **Recomenda-se aplicar cerca de 1,8 a 3,0 kg/m<sup>2</sup> em 2 ou três camadas para obter um revestimento final ótimo.**

Manter a embalagem fora do alcance das crianças. Após o uso fechar imediatamente a embalagem. Aplicar entre 5 e 35°C, e sempre sem o risco de chuva ou geada nas 4 horas seguintes.

Se pretender um acabamento brilhante, aplicar depois de seco uma camada de **CAMPOLIN VERNIZ**.

A limpeza dos utensílios podem-se levar a cabo com água. Se o produto entretanto secar deverá ser eliminado mecanicamente.

## EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Nº Código

2310 – 15/25/35/45/85 Campolin balde 5 kg.

2310 – 14/24/34/44/84 Campolin balde 20 kg.

Baldes de 5 kg (palete com 120 baldes)

Baldes de 20 kg (palete com 36 baldes)

Tempo máximo de armazenagem: 1 ano em embalagens originais fechadas.

Acondicionamento: Em lugar fresco, seco, protegido das geadas e da luz do sol.

Temperaturas superiores a 5°C.



NOTA: As indicações de este folheto são gerais e devem adaptar-se a cada caso particular segundo cada caso específico.  
A Asfaltex e a Plakamat pelo motivo de desconhecerem as condições em que os seus clientes aplicam os produtos não podem assumir eventuais responsabilidades pelos seus resultados.

Rev. Novembro 2011